



RPM



ERREPIEMME S.R.L.

Strada Vicinale della Guarnazzola, 17
20015 PARABIAGO (MI)
Tel. 0331.58.58.06 (4 linee r.a.)
Fax. 0331.55.54.45
info@errepiemme.it
www.errepiemme.it

Produzione e Commercio Materie Termoplastiche

Vers. 1.2 del 19/01/2018

SCHEDA TECNICA/DATA SHEET

PA 6 FV 30% R

Poliammide 6 (IO) rinforzata con 30% di fibra vetro, di buona fluidità per stampaggio ad iniezione

PROPRIETÀ/PROPERTIES		CONDIZIONI DI PROVA	METODO UTILIZZATO	UNITÀ DI MISURA	VALORI
PROPRIETÀ FISICHE	PHYSICAL PROPERTIES				
Densità	Density	23°C	ISO 1183	g/cm ³	1,36
Assorbimento di umidità	Water Adsorptiom	24 h - 23°C	ISO 62	%	0,8
Indice di fluidità	Melt Flow Index	-	ISO 1133	g/10'	-
Ritiro lineare allo stampaggio	Linear mould shrinkage	Normale	Interno	%	0,4 - 0,8
PROPRIETÀ MECCANICHE	MECHANICALS PROPERTIES				
Carico di snervamento a trazione	Tensile strength at yield	50 mm/min.	ISO 527	MPa	-
Carico di rottura a trazione	Tensile strenght at break	50 mm/min.	ISO 527	MPa	135
Allungamento a rottura	Elongation at break	50 mm/min.	ISO 527	%	2,5
Sollecitazione massima a flessione	Bending stress	1,3 mm/min.	ISO 527	MPa	-
Modulo elastico a flessione	Flexural modulus	1,3 mm/min.	ISO 527	MPa	7250
Resistenza all'urto IZOD con intaglio	Impact strength (notched)	+23°C - 3,2 mm	ISO 180/1A	KJ/m ²	7,0
Resistenza all'urto IZOD con intaglio	Impact strength (notched)	-20°C - 3,2 mm	ISO 180/1A	KJ/m ²	-
Durezza Rockwell		-	-	Scala R	-
PROPRIETÀ TERMICHE	THERMAL PROPERTIES				
Temperatura di inflessione HDT	Heat distortion temperature	1,82 MPa	ISO 75-2	°C	200
Temperatura di rammollimento VICAT	Vicat softening point	9,8 N	ISO 306	°C	215
Punto di fusione	Melting point	-	DSC	°C	222
Temperatura di uso in continuo	Continuos exercise temperature	-	-	°C	100
RESISTENZA ALLA FIAMMA	FLAME RESISTANCE				
Prova del filo incandescente	Glow Wire Test (GWT)	S = 2 mm	IEC 695-2-1	°C	-
Autoestinguenza	Flammability	S = 1,6 mm	UL 94	Classe	HB
Autoestinguenza	Flammability	S = 3,2 mm	UL 94	Classe	HB
PROPRIETÀ ELETTRICHE	ELECTRICAL PROPERTIES				
Costante dielettrica	Dielectric costant	1 MHz - secco	IEC 60250	-	-
Rigidità dielettrica	Dielectric strenght	S = 1 mm	IEC 60243-1	KV/mm	-
Resistività di volume	Volume resistivity	Secco	IEC 60093	ohm cm.	-

CONDIZIONI DI STAMPAGGIO (consigliate)			
Temperature del cilindro <i>Cylinder temperature</i> 230 - 260 °C	Temperatura dello stampo <i>Mold temperature</i> 50 - 80° C	Temperatura di essicazione <i>Dry temperature</i> 80 - 100 °C 2-4 h	Velocità di iniezione <i>Injection speed</i> Medio-alta

Nota:

I valori riportati nella scheda tecnica, riferiti a resina neutra, sono da considerarsi indicativi. Come tali non possono essere assunti come specifica di vendita. Ove riportati due valori (x / y) si intendono: il primo a secco ed il secondo dopo stabilizzazione. I valori possono variare all'interno di range di scostamento ammessi dal ns. sistema qualità aziendale. Per ulteriori informazioni consultare la cartella "INFO-TECNICHE".